



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM LIGNOSIL®-BASE-W

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Lignosil-Base-W ist eine hoch spezialisierte Grundierung für Holz im Außenbereich. Auf Basis einer besonderen Kombination von Alkydharzen und Silikatbindemitteln, verfestigt KEIM Lignosil-Base-W die Holzoberfläche und gewährleistet einen optimalen Verbund zur Farbbeschichtung KEIM Lignosil-Color.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Grundierung im KEIM Lignosil-System zum Wetterschutz von nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen. KEIM Lignosil-Base-W nicht als Deckbeschichtung einsetzen. KEIM Lignosil-Base-W muss immer mit Lignosil-Color überarbeitet werden.

Ausnahme: Bauseitige Beschichtung von Schnittflächen in nicht sichtbaren Bereichen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- zu großen Teilen aus nachwachsenden Rohstoffen
- hervorragender Feuchteschutz (im KEIM Lignosil-System)
- optimaler Verbund zur Schlussbeschichtung
- gutes Eindringvermögen
- ohne Zusatz von Lösemitteln
- verfestigend
- spezielle Kombination aus Alkyd und Kieselsol
- geprüft nach DIN EN 927
- forcierte Trocknung möglich

Materialkenndaten:

- Festkörper: ca. 45 %
- Dichte: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Bindemittel: Kombination aus Alkyd- und Kieselsol
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: $s_d^* < 0,5 \text{ m}$
(DIN EN ISO 12572 wet-cup)
- Wasseraufnahmewerte: $mc^* \leq 175 \text{ g/m}^2$
(DIN EN 927-2)

*2x(KEIM Lignosil-Base-W + KEIM Lignosil-Color)

Farbton:

farblos

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken (Holzfeuchte unter 18 %, gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18), sauber und frei von allen losen Teilen, Staub, Öl und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Eine Beschichtung von Altanstrichen ist nach Prüfung möglich. Es wird jedoch empfohlen, Altanstriche möglichst komplett zu entfernen. Verwitterte Flächen sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen. Ölige Holzarten sind mit Nitroverdünnung zu reinigen. Holz der Lärche ist zur Behandlung ungeeignet.

Grundierung:

KEIM Lignosil-Base-W ist mit dem Pinsel, Rolle oder maschinell z. B. mit einem Airlessgerät, Bürstenautomaten oder Vakuumat ein- bis zweimal zu grundieren. Neuholz ist grundsätzlich vor der Montage allseitig zu grundieren.

Bei der Renovierung von technisch intakten Altanstrichen (Überholung) und bei Flächen mit schwacher bis mittlerer Beanspruchung kann eine einmalige Grundierung mit KEIM Lignosil-Base-W ausgeführt werden.

Bei stark beanspruchten Flächen sowie zur Erreichung der höchsten Standzeit wird eine zweifache Grundierung empfohlen. Hinweis: Bitte die DIN EN 927 beachten. Im Bedarfsfall kann KEIM Lignosil-Base-W bis max. 10 % mit Wasser verdünnt werden. Die Grundierung ist nach der Trocknung mit KEIM Lignosil-Color als Deckanstrich zu überarbeiten. Trockenzeiten beachten!

Hinweis:

Alle Schnittflächen sind unbedingt durch die Beschichtung mit KEIM Lignosil-Base-W vor Feuchtigkeit zu schützen!

Farbbeschichtung:

Die Farbbeschichtung erfolgt zweimalig, sichtseitig und unverdünnt mit KEIM Lignosil-Color.

Verarbeitungsbedingungen:

Ab +8°C Luft- und Untergrundtemperatur. Nur bei trockener Witterung verarbeiten. Nicht in starker Sonne, auf sonnen aufgeheizten Untergründen oder bei starkem Wind verarbeiten. Flächen auch nach dem Auftrag vor zu rascher Austrocknung, Wind, Regen und starker Sonneneinstrahlung schützen.

Trockenzeiten:

KEIM Lignosil-Base-W ist bei 23°C und 50 % relativer Luftfeuchte nach ca. 2 Stunden staubtrocken und in der



Regel nach 8-12 Stunden überstreichbar. Bei forcierter Trocknung oder günstigeren Umgebungsbedingungen verringert sich die Trocknungsdauer deutlich, hingegen wird bei höherer relativer Luftfeuchte und/oder niedrigeren Temperaturen die Trocknung entsprechend verzögert.

Verbrauch:

Der angegebene Verbrauch ist ein Richtwert. Exakte Verbrauchswerte sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Art der Aufbringung und können nur durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Für eine Grundierung auf gehobeltem Neuholz, je nach Holzart, ca. 0,1 l/m² KEIM Lignosil-Base-W.

Reinigung der Werkzeuge:

Mit Wasser.

5. LIEFERFORM

Gebinde mit 2,5 l, 5 l und 20 l Inhalt

6. LAGERUNG

Bei verschlossenem Gebinde und kühler, aber frostfreier Lagerung 6 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: BSW20

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de